


GENERSEC PROYECTABLE BASE



DESCRIPCIÓN

Genersec Proyectable es un mortero tipo GP según UNE-EN 998-1 diseñado para su proyección a máquina para la realización de revestimientos interiores o exteriores ideal como base para distintos tipos de acabados (pintura, monocapa, etc.)

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Gran fluidez y tiempo abierto
- Espesores hasta 2 cm sin descuelgue
- Gran adherencia y plasticidad
- Permeable al vapor de agua
- Apto tanto para obra nueva como rehabilitación
- Base ideal para acabado con pintura y morteros de revestimiento en exteriores

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

- Establecer la relación óptima agua/mortero según tipo de máquina. Empezar con un 15 % e ir añadiendo progresivamente hasta conseguir una consistencia adecuada
- Mantener las constantes la distancia a la pared, ángulo de aplicación y proporción de agua.
- El espesor máximo será de 2 cm.
- Los soportes deberán ser resistentes, absorbentes y deben estar limpios, libres de polvo, partículas sueltas y aceites. También deben de estar exentos de restos de sales, yesos y pinturas
- Sobre soportes porosos o en épocas cálidas, es necesario humedecerlos previamente y esperar a la desaparición de la partícula de agua
- Sobre soportes poco porosos aplicar un puente de adherencia previo a la aplicación del producto

PRECAUCIONES

- No aplicar en temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C
- No añadir arena, cemento ni cualquier producto que modifique su formulación original
- No añadir agua si el producto ha empezado a fraguar
- Para la información de seguridad, consultad la ficha de seguridad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Cemento Portland gris, áridos calizos y aditivos
Granulometría	0-2 mm
Colores	Gris
Agua de amasado	16-18 %
Densidad aparente en polvo	1600 ± 100 Kg/m ³
Densidad aparente en pasta	1800 ± 100 Kg/m ³
Resistencia a compresión	De 3.5 a 7.5 N/mm ²
Resistencia a flexión	De 1 a 3 N/mm ²
Adherencia	> 0.3 N/mm ² -A/B
Reacción al fuego	Clase A1
Rendimiento	17 Kg/m ² en 1 cm de espesor aprox.

ALMACENAMIENTO

Genersec Proyectable Base se suministra en sacos de papel plastificados de 25 Kg. Conservación de 1 año desde la fecha de fabricación en lugar seco al resguardo de la intemperie

Nota: Los datos de la ficha técnica corresponden a nuestros ensayos y conocimientos. Es responsabilidad del consumidor el examen y verificación de los productos para su correcta aplicación. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Para más información consulte a nuestro Departamento técnico.