


# GENERSEC CAPA FINA



## DESCRIPCIÓN

Genersec Capa Fina es un mortero de revoco tipo CR según UNE-EN 998-1 diseñado para la decoración e impermeabilización de fachadas en capa fina.

## CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Enlucido decorativo de fachadas con acabado fino
- Excelente trabajabilidad
- Gran adherencia y plasticidad
- Impermeable frente al agua de lluvia y permeable al vapor de agua
- Apto tanto para obra nueva como rehabilitación
- Apto para interior y exterior
- Proyectable con máquina
- Acabados lisos y fratasados

## MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

- Amasar el producto con agua (18-20 %) manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla homogénea y trabajable
- Se aplica el producto sobre la superficie a recubrir de forma manual o mediante máquina de proyección
- Reglear el mortero utilizando como maestras los junquillos de despiece previamente dispuestos. El espesor máximo será de 1 cm.
- Los soportes deberán ser resistentes, absorbentes y deben estar limpios, libres de polvo, partículas sueltas y aceites. También deben de estar exentos de restos de sales, yesos y pinturas
- Sobre soportes porosos o en épocas cálidas, es necesario humedecerlos previamente y esperar a la desaparición de la partícula de agua
- Sobre soportes poco porosos aplicar un puente de adherencia previo a la aplicación del producto

## PRECAUCIONES

- No aplicar en temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C
- No añadir arena, cemento ni cualquier producto que modifique su formulación original
- No añadir agua si el producto ha empezado a fraguar
- Para la información de seguridad, consultad la ficha de seguridad

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Composición</b>	Cemento Portland blanco, cal, áridos calizos y aditivos
<b>Granulometría</b>	0-1 mm
<b>Colores</b>	Blanco y Gris
<b>Agua de amasado</b>	18-20 %
<b>Densidad aparente en polvo</b>	1400 ± 100 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Densidad aparente en pasta</b>	1800 ± 100 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Resistencia a compresión</b>	De 3.5 a 7.5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a flexión</b>	De 1 a 3 N/mm <sup>2</sup>
<b>Absorción de agua</b>	W2; c<0.2 Kg/m <sup>2</sup> min <sup>0.5</sup>
<b>Adherencia</b>	> 0.3 N/mm <sup>2</sup> -FP:B
<b>Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua</b>	μ<15
<b>Reacción al fuego</b>	Clase A1
<b>Rendimiento</b>	16 Kg/m <sup>2</sup> en 1 cm de espesor aprox.

## ALMACENAMIENTO

Genersec Capa Fina se suministra en sacos de papel plastificados de 25 Kg. Conservación de 1 año desde la fecha de fabricación en lugar seco al resguardo de la intemperie

Nota: Los datos de la ficha técnica corresponden a nuestros ensayos y conocimientos. Es responsabilidad del consumidor el examen y verificación de los productos para su correcta aplicación. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Para más información consulte a nuestro Departamento técnico.